

Obecné pokyny k instalaci a údržbě LVT dílců RIGID

Montáž:

- Vinylová podlahová krytina je určena pro stupně namáhání vyznačených na balení. Lze ji aplikovat v oblasti použití bytové i komerční.
- Před pokládkou podlahové krytiny zkontrolujeme kvalitu povrchové vrstvy podkladů. Požadavky na kvalitu podkladů jsou předepsány ČSN 74 4505. Neodpovídají-li podklady předepsané kvalitě v parametru rovinnosti, je nutné použít stěrkové vyrovnávací hmoty vhodné pro konkrétní aplikaci a druh podkladu.
- Zbytková vlhkost podkladu z AFE nesmí při kladení nepropustných podlahových krytin překročit 0,5 % CM, u podlahového topení 0,3 %CM a teplota na povrchu nesmí přesáhnout 28 °C. U podkladu z AFE /anhydridu/ je nutná příslušná nivelační stěrka.
- Zbytková vlhkost podkladu z betonu nesmí při kladení nepropustných podlahových krytin překročit 2 % CM . U podlahových topných systémů nesmí překročit 1,5% CM a teplota na povrchu nesmí přesáhnout 28 °C.U podkladu z betonu je nutná příslušná nivelační stěrka.
- Vinylová podlahová krytina nesmí být kladena na staré podlahoviny. Rovinnost a vlhkost podlahy musí odpovídat ČSN 74 4505 (mezní odchylka max. + - 2 mm/2 m).Pro lepení dílců doporučujeme disperzní lepidla určená pro lepení designových dílců a LVT dílců.
- Před zahájením montáže je nutné zkontrolovat, zda podklad splňuje základní požadavky na pevnost, tuhost, vlhkost podkladní vrstvy a rovinnost plochy. Podklad musí být soudržný, bez oddělujících se částí, bez nečistot a mastnoty.
- Podklad musí splňovat požadavky uvedené v tomto návodu, požadavky, které zde uvedeny nejsou, musí odpovídat platným technickým normám (např. ČSN 74 4505).
- Po obvodu podlahy zachovejte dilatační spáru minimálně 5 mm. Zkracování lamel proveďte podlahářským nožem nebo řezačkou dílců. Při pokládce se dílce musí překrývat minimálně o 1/5 délky. V průběhu a po ukončení pokládky podlahu zaválcujte článkovým válcem o hmotnosti min. 50 kg.
- Teplota vzduchu i podkladu během instalace by měla odpovídat běžným provozním podmínkám (max. povolené rozmezí je 18-27°C). Tyto podmínky musí být zajištěny nejméně 24 hodin před zahájením pokládky a po celou dobu pokládky i užívání podlahy. Relativní vlhkost vzduchu udržujte po celou dobu v rozmezí 30-70%

Užívání a údržba:

- Vinylovou podlahu je nutné chránit před přímým slunečním svitem, aby teplota povrchu nepřesáhla 28 °C . Maximální povolené rozmezí je 18-27°C.
- Pro zachycení hrubých nečistot je dobré u vstupů na tyto podlahy umístit rohožky nebo čistící zóny.
- Pravidelné denní vysávání hrubých nečistot a prachu, nebo vytíráním suchým mopem
- Při vlhkém čištění se snažit, co nejmenší množství vody (pouze zvlhlý hadr nebo mop)
- Volné částice nečistot odstraníme smetákem nebo vysavačem. Ulpělé nečistoty odstraníme tak, že podlahu setřeme přípravkem k tomu určeným (např. BONA Clean R50).
- Pod kolečkové židle používejte polykarbonátovou podložku.